



Ambientic

Produktinformation:	<i>Ambientic</i> ist ein Qualitätsprodukt für den Oberflächenschutz aller Holzarten im Innenbereich. Das leicht zu verarbeitende Produkt schützt und betont zugleich die Holzmaserung. Im Privatbereich ist es auch für normal belastete Böden und Treppen, sowie für die Endbeschichtung von Tischoberflächen und Arbeitsplatten geeignet. Mit <i>Ambientic</i> erhalten Sie einen seidigen, beständigen transparenten Schutz. Die Oberfläche ist antistatisch und diffusionsfähig. <i>Ambientic</i> ist partiell ausbesserungsfähig. Mit den NATURHAUS Farbkonzentraten können individuelle Farbtöne kreiert werden.		
Zusammensetzung:	Lackleinöl, Leinölstandöl, Holzölstandöl, Walnussöl, Naturharzester, Carnaubawachs, Bienenwachs, Candelillawachs, Bentonit, hochdisperse Kieselsäure, organische Mattierungsmittel, Paraffine/Isoparaffine, geringe Mengen bleifreier Trockenstoffe (Co-, Zr-, Ca-Fettsäuren).		
Holzvorbereitung:	Den letzten Holzfeinschliff mit Körnung 120 für Böden und Treppen und K 180 für alle anderen Holzflächen durchführen. Die Holzfeuchtigkeit darf 10 % nicht übersteigen.		
Verarbeitung: nähere Informationen unter Arbeitsanweisungen	<i>Ambientic</i> kann durch Streichen, Spritzen, Rollen oder mit einem Ballentuch verarbeitet werden. Rühren Sie zuerst <i>Ambientic</i> gut auf. Beschichten Sie nun die Holzfläche gleichmäßig. Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten überschüssiges Material mit einem Tuch abnehmen und mit einem sauberen Tuch (z.B. Torktuch*) trockenpolieren.		
Böden:	Beim Einsatz von <i>Ambientic</i> im Bodenbereich beachten Sie bitte unsere gesonderten Hinweise für Fachanwender. Arbeitsgeräte mit NATURHAUS <i>Verdünnung für Öle</i> , Art.Nr. 00560, reinigen. Die regelmäßige Kontrolle, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Benutzers.		
Trockenzeiten:	12 Stunden, bzw. über Nacht (20°C, 65% r. F.). Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung, z. B. bei zu hoher Auftragsmenge oder Nicht-Abnahme von überschüssigem Material, kann es zu nicht unerheblichen Verzögerungen in der Trocknung kommen. Ebenfalls auf Tropenhölzern sind, verursacht durch Holzinhaltsstoffe, Trocknungsverzögerungen möglich.		
Belastbarkeit:	<i>Ambientic</i> erreicht nach 14 Tage seine volle Belastbarkeit.		
Reinigen und Pflegen:	Siehe Reinigungs- und Pflegeanweisungen für Möbel bzw. Böden und Treppen (geölt / gewachste Oberflächen)		
Physikalische Daten:	Dichte ca. 0,89 g/ml, Viskosität > 25 sec (ISO-Becher 2431, 4 mm, 20°C).		
Ergiebigkeit:	12 - 25 m ² /l (entspr. 40 - 80 ml/m ²), je nach Untergrund und Auftragsart.		
Haltbarkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.		
Gefahrenhinweise:	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(GHS) Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Einatmen: Dämpfe in hohen Konzentrationen können Bewusstseinsveränderungen auslösen. Augenkontakt: Das Produkt reizt die Augenschleimhaut. Freisetzung: Beim Auslaufen großer Mengen ist eine Wassergefährdung möglich. Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding-left: 5px;"> Produktkategorie: e Typ: Lösemittelbasis VOC-Gehalt: Grenzwert: 400 g/l Ist: 321 g/l Giscode: Ö 60 M-LL-04 </td> </tr> </table>		Produktkategorie: e Typ: Lösemittelbasis VOC-Gehalt: Grenzwert: 400 g/l Ist: 321 g/l Giscode: Ö 60 M-LL-04	Gefahr von Selbstentzündung Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf.
	Produktkategorie: e Typ: Lösemittelbasis VOC-Gehalt: Grenzwert: 400 g/l Ist: 321 g/l Giscode: Ö 60 M-LL-04		
Entsorgungshinweise:	Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.		
Artikel-Nr.	11650		
Gebindegrößen, Behältermaterial:	750 ml 2.5 l 10 l 25 l Weißblech Weißblech Weißblech Weißblech		