

Re-elko Holz GmbH & Co. KG

Im Lorsbachtal 47-49
65719 Hofheim/ Ts.
Fon: 06192/951278-0
Fax: 06192/95127819
Mail: info@re-elko.com
Web: www.re-elko.com

Sortierkriterien Thermoholz Terrassendielen, Sichtseite bei Auslieferung

Stand: 06.2012	Premium	Selekt	Naturplus	Naturrustikal
Holzart	pGW-Buche	pGW-Buche, - Esche	pGW-Aspe, - Eiche	pGW-Buche, -Esche
Jahrringlage	überwiegend Rift/Halbrift	Keine definierte Jahrringlage, überwiegend Fladern (= liegende Jahrringe)	Keine definierte Jahrringlage	Keine definierte Jahrringlage, überwiegend Fladern (liegende Jahrringe)
Rotkern	Rückseitig vereinzelt zulässig	Rückseitig vereinzelt zulässig	nicht vorhanden	zulässig
Äste	Äste bis zu 25 mm erlaubt.	Äste bis zu 25 mm erlaubt.	Äste bis zu 35 mm erlaubt. Im Prinzip geschlossen	Geschlossene Äste bis zu 45 mm und anbrüchige Äste mit offenen Stellen bis zu 25 mm Breite und 60 mm Länge sind erlaubt. Nicht erlaubt sind durchgehende Ausfalläste
Flächenkantenast	nicht zulässig			vereinzelt zulässig
Risse / Endrisse	Geringe Risse bis 1 mm Breite auf einer Länge von 7 cm möglich. Eine größere Anhäufung von Feinrissen ist bei Auslieferung nicht erlaubt. (Wohl aber in der Bewitterung).	Geringe Risse bis 2 mm Breite, auf einer Länge von 10 cm möglich. Eine größere Anhäufung von oberseitigen Feinrissen ist bei Auslieferung nicht erlaubt. (Wohl aber in der Bewitterung).	Geringe Risse bis 2 mm Breite, auf einer Länge von 10 cm möglich. Eine größere Anhäufung von oberseitigen Feinrissen ist bei Auslieferung nicht erlaubt. (Wohl aber in der Bewitterung).	Risse bis zu einer Breite von 5 mm und einer Länge von 15 cm möglich. Feinrisse können stellenweise gehäuft auftreten
Hobelung	Oberseite vollständig ausgehobelt	Oberseite vollständig ausgehobelt	Oberseite vollständig ausgehobelt	Oberseite größtenteils ausgehobelt
Rindeneinwuchs	Kleinflächig erlaubt	Kleinflächig erlaubt	Kleinflächig erlaubt	Erlaubt
Abplatzungen, Spreißel	Bei bis zu 5 % der Stückzahl bis zu 35 mm Länge erlaubt	Bei bis zu 5 % der Stückzahl bis zu 35 mm Länge erlaubt	Bei bis zu 5 % der Stückzahl bis zu 35 mm Länge erlaubt	Vergleiche Absatz Äste
Nut-Feder-Verbindung	Muss gebrauchsfähig sein. Risse und Abplatzung sind kleinflächig möglich			
Rückseite	Größtenteils egalisiert, Äste bis 45 mm und kleine anbrüchige Stellen erlaubt. Untermaßigkeit kleinflächig zulässig	Vollständig egalisiert, Äste bis 45 mm und kleine anbrüchige Stellen erlaubt. Untermaßigkeit kleinflächig von 1 mm (Stärke) zulässig	Vollständig egalisiert, Äste bis 45 mm und kleine anbrüchige Stellen erlaubt. Untermaßigkeit kleinflächig von 1 mm (Stärke) zulässig	Deutlich überwiegend egalisiert, Äste bis 55 mm und anbrüchige Stellen erlaubt. Untermaßigkeit kleinflächig von 1 mm zulässig